

Technický list

21-20 | Plastic Primer (sprej)



1. Vlastnosti

- Přílnavostní základ na plasty zajišťuje dobrou přílnavost následujících vrstev (plnič, vrchní barva).

2. Aplikace

	21-20 Plastic Primer rázně protřepte po dobu 2 min. před použitím	
	Počet vrstev Síla vrstvy	1 – 2 5 µm
	Doba odvětrání při 20 °C	pokud jsou aplikovány 2 vrstvy, 5 min. odvětrání mezi vrstvami, 15 min. před aplikací plniče

3. Dokončení

- Aplikujte plnič baslac 20-24/34/94.
- Pokud doba před aplikací plniče přesáhne 30 min. při 20 °C, aplikujte znovu základ baslac 21-20.

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIB(e)(840)688: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku je 688 g/l.

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017