

Technický list

25-30 | 2K Primerfiller EP



1. Vlastnosti

- Epoxidový základový plnič, základový plnič mokry do mokreho
- Přilnavostní základ s vysokou antikorozi ochranou
- Dokonalý povrch, obzvláště po nuceném sušení

2. Aplikace

	Míchací poměr 4 : 1 : 2	100% objemově 25% objemově 50% objemově	25-30 55-10 60-10, 60-20, 60-30
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20 °C	18 – 20	
	Použitelnost	8 h / 20 °C	
	Sstříkací pistole	Základový plnič	Mokry do mokreho
	HVLP gravitační	1,6 – 1,8 mm, 2 bar	1,3 mm, 2 bar
	Konvenční gravitační	1,6 – 1,8 mm, 2 bar	1,3 mm, 2 bar
	Pocet vrstev Síla vrstvy	2 40 – 50 µm	$\frac{1}{2} + 1$ 20 – 25 µm
			Základ 1,3 mm, 2 bar 1,3 mm, 2 bar

3. Schnutí / broušení

	Schnutí při 20 °C při 60 °C	8 h 30 min.	20 min.	10 – 20 min.
	Broušení za sucha Excentrická bruska		P400	
	Broušení za mokra		P800	

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIB(Cl)(540)520: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.Cl) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku je 520 g/l.

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 04/2018