

Technický list

27-10 | 2K Washprimer



1. Vlastnosti

- Dvousložkový základ
- Dobré antikorozi vlastnosti na holém kovu
- Přilnavostní základ pro hliník a pozinkovanou ocel

Nesmí být použit přímo pod vodouředitelné výrobky, jako je baslac 45 basecoat. Před aplikací vodouředitelné báze musí být „probrusy“ a „malé bodové opravy“ ošetřeny plněčem 2K Primerfiller 20-24, 20-34 nebo 20-94.

2. Aplikace

	Míchací poměr 2 : 1 : 30%	100% objemově 50% objemově 30% objemově	27-10 57-10 nebo 57-30 pro velké plochy 60-10,60-20,60-30
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20 °C		16 s
	Použitelnost		48 h / 20 °C
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,3 mm, 2 bar; 0,7 bar na trysce	Konvenční gravitační 1,3 mm, 2,0 bar
	Počet vrstev Síla vrstvy		1 vrstva 10 – 15 µm

3. Odvětrání

	Doba odvětrání při 20 °C	přibližně 10 min.
--	---------------------------------	-------------------

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.cIII) ve formě připravené k použití je max. 780 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku je 760 g/l.

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017