

Technický list

45- | Basecoat



1. Vlastnosti

Vodouředitelná báze pro lakování uni, metalických a perleťových odstínů

- Snadná aplikace a vysoká krycí schopnost
- Doba odvětrání může být významně zkrácena použitím vhodného zařízení k urychlení výměny vzduchu
- Namíchané směsi mohou být uchovávány v plastových nádobách po dobu až 6 měsíců

2. Aplikace

	Míchací poměr	100% objemově 45- 70% objemově 45-R45 (promíchejte OKAMŽITĚ po přidání ředidla)
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20 °C	přibližně 16 – 22 s
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,4 mm, 2,0 bar; 0,7 bar na trysce
	Počet vrstev Síla vrstvy	2 (krycí vrstvy), ½ záprachová vrstva přibližně 10 – 15 μm

3. Odvětrání a schnutí

	Doba odvětrání při 20 °C	odvětrání přibližně 5 min. po každé vrstvě do zmatování
--	---------------------------------	---

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.d) ve formě připravené k použití je max. 420 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku je 419 g/l.

**Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 μm.**

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017