



Popis

Dvoukomponentní (s izokyanátovým tužidlem), rychle schnoucí čirý lak ve spreji. Vhodný pro bodové opravy až po opravy dílů. Výrobek se aktivuje zatlačením červeného plastového kloboučku na hrot ve spodní části nádoby.

Příprava



Důkladně protřepte



Nasadte klobouček na hrot ze spodu




Aktivujte zatlačením kloboučku


Aplikace



Protřepte po dobu minimálně 2 minut před použitím




Vzdálenost 20 – 30 cm




Nanášejte ve 2 jednotlivých vrstvách

Odvětrání




5 – 10 minut při 20°C

Čištění



Otočte sprej a prostříkněte trysku k pročištění

Schnutí



20°C

60°C

7 hodin

30 minut

Ochrana



Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky.

AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.

Viz kompletní technický list pro podrobné informace o produktu.

Popis

Dvoukomponentní (s izokyanátovým tužidlem), rychle schnoucí čirý lak ve spreji. Vhodný pro bodové opravy až po opravy dílů. Výrobek se aktivuje zatlačením červeného plastového kloboučku na hrot ve spodní části nádoby.

Výrobek a přídatné látky

Lesonal 2K HS Extra Clear RTS

Chemické složení

2K HS Extra Clear - akrylové pryskyřice
Tužidlo (obsažené v nádobce) - polyizokyanáty

Aktivace výrobku

Aktivujte výrobek zatlačením červeného plastového kloboučku na hrot ve spodní části nádoby. Před použitím lak ve spreji důkladně protřepte po dobu minimálně 2 minut. Po použití nádobku otočte a krátce prostříkněte trysku k jejímu pročištění.

Podklady

Lesonal Basecoat SB
Lesonal Basecoat WB

Aplikace



Naneste dvě jednotlivé vrstvy. Ponechte dobu k odvětrání 5 – 10 minut.
Pro větší plochy je doporučeno aplikovat čirý lak 2K HS Extra Clear pomocí stříkací pistole.

Použitelnost

Po smíchání (aktivování) použijte do 8 hodin při 20°C
(Použitelnost může být prodloužena uchováním výrobku v chladném prostředí.)

Doba schnutí



	při 20°C	při 60°C
Neulpívá prach	20 minut	5 minut
Nezanechává otisky	3 hodiny	20 minut
Suché k manipulaci	7 hodiny	30 minut

Síla vrstvy

25 – 30 mikronů na vrstvu

Skladovatelnost

1 rok

VOC**2004/42/IIb(E)(840)623**

Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIb.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/l VOC.

Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je max. 623 g/l.

Výstraha

Tento výrobek obsahuje izokyanáty. Při práci používejte ochranné pomůcky. Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je max. Výrobek používejte pouze v prostorách určených pro aplikaci produktů obsahujících izokyanáty.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com