

Flexible Additive



Technický list

10.12.2010

L1.08.02 EMEA

Příslušenství

Popis

Změkčovač Flexible Additive pro použití v Lesonal 2K Topcoat, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler a 2K Filler 540. Pokud je přidán do těchto výrobků, zvyšuje jejich flexibilitu, takže mohou být použity pro lakování pružných a velmi pružných plastových dílů.

				
4:1 nebo 2:1 2K Topcoat + Flexible Additive = směs →		5 : 2 : 0,5 Směs Topcoat + Flexible Additive Universal Hardener Multi thinner	A	
4:1 nebo 2:1 2K MS Clear Fast/2K HS Extra Clear + Flexible Additive = směs →		2 : 1 : 10% Směs Clearcoat + Flexible Additive Universal Hardener Multi thinner	D	
4:1 nebo 2:1 2K HS Primer Filler + Flexible Additive = směs →		5 : 1 (brusná verze) Primer Filler + Flexible Additive Universal Hardener	G	
4:1 nebo 2:1 2K Filler 540 + Flexible Additive = směs →		5 : 1 : 1 (brusná verze) Filler 540 + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	G	
		5 : 1 : 2 (nebrusná verze) Filler 540 směs Universal Hardener Multi Thinner	G	
		6 : 1 : 3 (nebrusná verze) Filler 540 směs HS Hardener 420 Thinner 540 non sanding / Thinner HT	R	
4:1 nebo 2:1 2K High Build Filler + Flexible Additive = směs →		5 : 1 : 1 2K High Build + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	G	

Popis

Změkčovač Flexible Additive pro použití v Lesonal 2K Topcoat, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler a 2K Filler 540. Pokud je přidán do těchto výrobků, zvyšuje jejich flexibilitu, takže mohou být použity pro lakování pružných a velmi pružných plastových dílů.

Výrobek a přídatné látky

Výrobek	Lesonal Flexible Additive
K použití s	2K Topcoat 2K MS Clear Fast 2K HS Extra Clear 2K HS Primer Filler 2K Filler 540 2K High Build Filler
Chemické složení	Speciální polyesterové pryskyřice
Postup použití	
Míchací poměr	<i>Pružné plasty</i> 4 díly – základního výrobku 1 díl – Flexible Additive <i>Velmi pružné plasty jako např. PUR hmoty</i> 2 díly – základního výrobku 1 díl – Flexible Additive
Aplikace	Výrobek po smíchání nanášíte běžným postupem dle doporučení v příslušných technických listech.
Doba schnutí	Doby schnutí jednotlivých výrobků po smíchání s Lesonal Flexible Additive budou odlišné.
Skladovatelnost	2 roky

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com