

TECHNICKÝ LIST

TSP 810 – Finixa základ pro svařování – fosforečnan zinečnatý

Popis výrobku

Finixa TSP 810 je šedý nástřik obsahující zinek a poskytuje dokonalou ochranu proti korozi. Vytváří vysoce přilnavou a soudržnou vrstvu, která je ale dobře brousitelná. Lze použít na veškeré kovové povrchy a je přelakovatelná většinou soudobých nátěrových hmot.

Použití

Základní nátěr pro všeobecné použití tam, kde je třeba kovové povrchy chránit před korozi. Typické použití v místech dotyku železných kovových dílů po svařování a zajištění dlouhodobé ochrany konstrukce.

Sprej používejte při pokojové teplotě. Nádobku důkladně protřepejte. Povrch musí být suchý a čistý, bez nečistot, rzi, maziv a podobně. Aplikujte ve stejnoměrné vrstvě a ponechte odvětrat. Po použití otočte nádobu a prošťíkněte trysku k jejímu pročištění.

Technické informace

Základní složení:	fosfát zinečnatý, mastek, saze oxidu titaničitého, modifikované alkydové pryskyřice
Hustota:	0,96
Barva:	světle šedá
Vůně:	rozpuštědla
Teplotní rozsah:	-50 – 100 °C
Maximální teplota:	130 °C
Aplikací teplota:	10 – 25 °C
Schnutí:	možnost svařování po 15 minutách při 20 °C (silná vrstva 30 minut), přelakovatelné po 8 hodinách

Skladování

1 rok od data výroby. Výrobek skladujte mimo mráz v teplotách 10 – 20 °C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Balení

Tlaková nádoba – sprej objemu 400 ml.

