

# Technický list

## 12-20 | Bodyfiller Universal



### 1. Vlastnosti

- Vysoký obsah pevných částic, rychlé schnutí, snadné broušení, dobrá přilnavost
- Univerzální tmel pro použití na:
  - Ocel
  - Pozinkovanou ocel
  - Hliník
- Smíchejte tmel s červenou tužicí pastou dokud nedosáhnete stejnoměrné barvy směsi

**Nepřesáhněte 3% podíl tužidla. Nadbytečný peroxid způsobí změnu barvy odstínu.**

### 2. Aplikace

	Míchací poměr	100% objemově	12-20
		2 – 3% hmotnostně	56-20
	Použitelnost	4 – 5 min. / 20 °C	

### 3. Schnutí / broušení

	Schnutí při 20 °C	20 – 30 min.
	Infračervené (krátké vlny) Infračervené (střední vlny)	4 min. 5 – 10 min.
	Broušení za sucha Excentrická bruska	P80 / P150 / P240

#### Bezpečnostní pokyny:

**2004/42/IIB(b) (250)180: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (product category: IIB.b) ve formě připravené k použití je max. 250 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku je 180 g/l.**

**Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.**

**Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.**

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017