

Technický list

30- | Topcoat



1. Vlastnosti

Vrchní barva, přímý lesk

- Vysoký obsah pevných částic a pigmentů
- Vrchní barva s vysokou krycí schopností a nízkou spotřebou materiálu
- Výběr tužidel a ředidel v závislosti na teplotě a velikosti objektu
- **Nepoužívejte samotné míchací tonery, ale vždy smíchané s 30- Topcoat Converter**

2. Aplikace

	Míchací poměr 2 : 1 + 10%	100% objemově 30- 50% objemově 50-20, -15, -30 10% objemově 60-10, -20, -30, -40	
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20 °C	přibližně 20 – 22 s	
	Použitelnost	2 – 3 h / 20 °C	
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,3 mm, 2,0 bar; 0,7 bar na trysce	Konvenční gravitační 1,3 – 1,4 mm, 2,0 bar
	Počet vrstev Síla vrstvy	2 50 – 70 μm	

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017

Technický list

30- | Topcoat



3. Odvětrání a schnutí

	Schnutí při 20 °C Schnutí při 60 °C	Hardener normal 8 h 30 min.	Hardener fast 6 h 20 min.	Hardener slow 10 h 35 min.
	Infračervené (krátké vlny) Infračervené (střední vlny)		8 min. 10 – 15 min.	

Bezpečnostní pokyny:

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek; ani tyto údaje nepředstavují žádnou záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti, atd. uváděné v tomto textu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobků (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich výrobků zajistit, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017