




Popis


Bezchromátový, naleptávací základ ve spreji pro všeobecné použití v autoopravárenství a v oblasti lehkých užitkových vozidel.

**Před použitím důkladně protřepte**

Protřepávejte po několik minut po uvolnění míchacích kuliček.

**Aplikační vzdálenost: 20 – 30 cm****1 - 2 x 1 vrstva****5 – 7 minut mezi vrstvami****Otočte sprej a prostříkněte trysku k pročištění**


Umožníte tím pohonnému plynu vyčistit trysku.

**Přelakovatelný po:**

15 minut při 20°C

Přelakovatelný do:

24 hodin při 20°C

**Přelakovatelný s následujícími Lesonal výrobky:**

Lesonal 2K Topcoat
Lesonal Topcoat HS 420
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Lesonal 2K HS Primer Filler
Lesonal 2K Filler 540 (RTS)
Lesonal 2K High Build Filler

**Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky.**

AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.

Viz kompletní technický list pro podrobné informace o produktu.

1K Etch Primer RTS

Technický list

8.12.2010

L2.03.03 EMEA

LESONAL

Přílnavostní základy

Popis

Bezchromátový, naleptávací základ ve spreji pro všeobecné použití v autoopravárenství a v oblasti lehkých užitkových vozidel.

Výrobek a přídatné látky

Výrobek	Lesonal 1K Etch Primer RTS
Chemické složení	1K Etch Primer – Polyvinylbutyral
Poznámka	Před použitím důkladně protřepte. Po použití nádobku otočte a krátce prostříkněte trysku k jejímu pročištění.
Postup použití	
Podklady	Ocel Pozinkovaná ocel Hliník
Příprava povrchu	Před zahájením broušení důkladně očistěte povrch pomocí Lesonal odmašťovačů. Ocel – odstraňte veškeré stopy koroze a důkladně obruste až na holý kov. Jakékoli okraje odstraňte pískováním. Pozinkovaná ocel – důkladně obruste povrch pomocí matovací rohože se zrnitostí very fine. Hliník – důkladně obruste povrch pomocí matovací rohože se zrnitostí very fine. Po dokončení broušení a před samotnou aplikací základu 1K Etch Primer znovu důkladně očistěte povrch pomocí Lesonal odmašťovačů.
Aplikace	Naneste jednu nebo dvě jednotlivé vrstvy. Při minimální teplotě 15°C.
Síla vrstvy	6 – 12 mikronů
Přelakovatelnost	Lesonal Topcoat HS 420 Lesonal 1K Primer Filler RTS Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler
Užitečné rady	Neaplikujte výrobek při relativní vzdušné vlhkosti vyšší než 75% nebo pokud je povrch blízko rosného bodu, například když se na povrchu vytváří kondenzace. Vyčkejte, dokud se vzdušné podmínky nezlepší a povrch není zcela vyschlý. Nepřelakovávejte přímo bází.
Barva	Žlutá

Skladovatelnost | 1 rok

VOC | **2004/42/IIB(e)(840)710**

Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/l VOC.

Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je max. 710 g/l.

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com