

# 1K Multi Plastic Primer RTS

**LESONAL**

Technický list


11.11.2010

L2.01.06 EMEA

Přilnavostní základy

**Popis**


Jednokomponentní, vzdušněschnoucí základ k zajištění přilnavosti na plastových částech karoserie a dalších plastových dílech.

**Míchací poměr**


RFU 1K Multi Plastic Primer  
Připraven k použití




Před použitím důkladně  
protřepte

**Aplikace**


1 x 1 vrstva



Aplikační vzdálenost: 10 – 20 cm

**Čištění**

Otočte sprej a prostríkněte trysku k pročištění

**Odvětrání**

Mezi vrstvami:  
N.A.

Přelakovatelné po:  
20 minutách při 20°C

**Přelakovatel-  
nost**

Veškeré Lesonal základy, plniče a vrchní barvy

**Ochrana**

Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky.

AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.

Viz kompletní technický list pro podrobné informace o produktu.

**Popis**

Jednokomponentní, vzdušněschnoucí základ k zajištění přilnavosti na plastových částech karoserie a dalších plastových dílech.

**Výrobek a přídavné látky**


**Výrobek** 1K Multi Plastic Primer

**Chemické složení** Polyolefinové pryskyřice


**Postup použití**

**Podklady** Veškeré plastové díly automobilů s výjimkou čistého PE (polyetylen).

**Příprava povrchu** Očistěte povrch (bez OEM základu) teplou vodou s mycím prostředkem. Odmastěte pomocí Lesonal odmašťovače. Obruste povrch pomocí matovací rohože se zrnitostí very fine. Poté ještě jednou odmastěte pomocí Lesonal odmašťovače a odstraňte prach pomocí antistatické utěrky před nanášením základu.

**Míchací poměr**


Žádný; důkladně protřepte před použitím.

**Aplikace**

Naneste stejnoměrnou uzavřenou vrstvu.

Poznámka: minimální aplikační teplota je 15°C.

Ponechte dobu k odvětrání 20 minut při 20°C.

**Přelakovatelnost**

Po 20 minutách odvětrání při 20°C, veškeré Lesonal základy, plniče a vrchní barvy mohou být aplikovány přímo na 1K Multi Plastic Primer.

1K Multi Plastic Primer musí být přelakován nejpozději do 24 hodin při 20°C.

Pokud doba přelakování překročí 24 hodin, obruste povrch pomocí matovací rohože se zrnitostí ultra fine, odmastěte a naneste další slitou vrstvu 1K Multi Plastic Primer.

**Čištění**

Po použití nádobku otočte a krátce prostříkněte trysku k jejímu pročištění (2 – 3 sekundy).

# 1K Multi Plastic Primer RTS

**LESONAL**

Technický list

11.11.2010

L2.01.06 EMEA

Přílnavostní základy



Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky.

AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.

**Síla vrstvy**

1 – 4 mikrony

**Teoretická vydatnost**

Při síle vrstvy 1 mikron: 11,4 m<sup>2</sup>/l  
(Praktická spotřeba materiálu je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar objektu, drsnost povrchu, způsob aplikace a provozní podmínky.)

**Skladovatelnost**

2 roky při 20°C

**VOC****2004/42/IIIB(e)(840)772**

Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je max. 840 g/l VOC.

Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je max. 772 g/l.

## JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**DŮLEŽITÉ:** Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

### Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)

