








Popis

Kompletní, dvoukomponentní systém čírého laku, vhodný pro veškeré typy oprav a většinu aplikačních podmínek. Poskytuje výsledek vysoké kvality a brilantní lesk při hospodárných nákladech. Dvouvrstvá aplikace maximalizuje efektivitu lakovny.

Míchací poměr		2 1 10%	2K HS Extra Clear Universal Hardener Multi Thinner
Míchací pravítko		D	
Nářadí		Tryska stříkací pistole: 1.2 – 1.5 mm	Pracovní tlak: 2 – 4 bar* <small>* Viz návod k použití stříkací pistole.</small>
Aplikace		2 x 1 vrstva	
Odvětrání		Mezi vrstvami 5 – 10 minut při 20°C	Před sušením 15 minut při 20°C
Schnutí		20°C 7 hodin	60°C 30 minut
Ochrana		Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky. AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.	

Viz kompletní technický list pro podrobné informace o produktu.

Popis

Kompletní, dvoukomponentní systém čirého laku, vhodný pro veškeré typy oprav a většinu aplikačních podmínek. Poskytuje výsledek vysoké kvality a brilantní lesk při hospodárných nákladech. Dvouvrstvá aplikace maximalizuje efektivitu lakovny.

Výrobek a přídavné látky

2K HS Extra Clear

Tužidlo Universal Hardener Extra Fast
Universal Hardener Fast
Universal Hardener Standard
Universal Hardener HT


Ředidlo Multi Thinner Fast
Multi Thinner Standard
Multi Thinner HT

Chemické složení


2K HS Extra Clear – Akrylové pryskyřice
Universal Hardener – Polyizokyanátové pryskyřice
Multi Thinners – Směs organických rozpouštědel

Postup použití**Podklady**

Správným způsobem aplikované:
Basecoat SB
Basecoat WB

Míchací poměr

2 díly - 2K HS Extra Clear
1 díl - Universal Hardener
10% objemu - Multi Thinner
Míchací pravítko D

Stříkací viskozita

17 – 19 sekund DIN pohárek 4 při 20°C.

Stříkácí tlak



Stříkácí pistole

HVLP gravitační
LVLP/HR gravitační

Tryska


1.2 – 1.5 mm
1.2 – 1.5 mm

* Viz návod k použití stříkácí pistole.

Pracovní tlak

2 – 4 bar (na vstupu)*
0.7 bar (na vzdušníku)*

Aplikace




Naneste dvě samostatné, slité mokré vrstvy, ponechte odvětrat mezi vrstvami do zaschnutí na dotek. Všeobecně je tato doba odvětrání 5 – 10 minut. (Tato doba bude velmi ovlivněna kombinací přídatných látek výrobku a aplikačními podmínkami.)

Použitelnost

Hardener Extra Fast / Fast: 1½ hodiny při 20°C

Hardener Standard / HT: 3 hodiny při 20°C

Doba schnutí



Universal Hardener Standard and HT	při 20°C	při 60°C
Neulpívá prach	45 minut	10 minut
Suché na dotyk	4 hodiny	25 minut
Suché k manipulaci	10 hodiny	45 minut
Universal Hardener Fast		
Neulpívá prach	35 minut	5 minut
Suché na dotyk	3 hodiny	20 minut
Suché k manipulaci	8 hodiny	35 minut
Universal Hardener Extra Fast		
Neulpívá prach	30 minut	5 minut
Suché na dotyk	3 hodiny	15 minut
Suché k manipulaci	7 hodin	30 minut
Sušením infračerveným zářičem	Poloviční výkon	Plný výkon
Světlé odstíny	5 minut	12 minut
Tmavé odstíny	5 minut	10 minut

Síla vrstvy

60 – 65 mikronů při dvou vrstvách

Teoretická vydatnost

Směs připravená ke stříkání při síle vrstvy 1 mikron:

376 m²/l

(Praktická spotřeba materiálu je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar objektu, drsnost povrchu, způsob aplikace a provozní podmínky.)

Čištění náradí

Použijte ředidlo Multi Thinner nebo nitrocelulóžové ředidlo.

Skladovatelnost

4 roky

Příslušenství

2K Matting Clear, pro snížení stupně lesku (viz vzorkovník plastových částí)
Topspeed, pro urychlené schnutí
Flexible additive, pro změkčení 2K čirého laku na měkkých/pružných plastových dílech

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com