


Popis

Dvoukomponentní přilnavostní základ pro plastové díly automobilů, s výjimkou měkkých polyuretanových dílů.

Míchací
poměr



5 2K Universal Plastic Primer
1 Universal Hardener Plastic Primer
2 Multi Thinner

Míchací
pravítko



G

Nářadí




Tryska stříkací pistole:
1.4 – 1.6 mm

Pracovní tlak:

2 – 4 bar*


* Viz návod k použití stříkací pistole.

Aplikace



2 x 1 vrstva


Odvětrání



Mezi vrstvami:


5 - 10 minut při 20°C

Schnutí



30 minut při 20°C

Přelakovatel-
nost



Topcoat HS 420

Basecoat WB

Ochrana



Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky.

AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.

Viz kompletní technický list pro podrobné informace o produktu.

Popis

Dvoukomponentní přilnavostní základ pro plastové díly automobilů, s výjimkou měkkých polyuretanových dílů.

Výrobek a přídavné látky	
Výrobek	2K Universal Plastic Primer
Tužidlo	Hardener Universal Plastic Primer
Ředidlo	Multi Thinner
Chemické složení	2K Universal Plastic Primer – epoxidové pryskyřice Hardener Universal Plastic Primer – amino pryskyřice Multi Thinners – směs organických rozpouštědel
Postup použití	
Podklady	Veškeré plastové díly používané v současné době v automobilové výrobě, s výjimkou měkkých polyuretanových dílů. Neaplikujte základ 2K Universal Plastic Primer na plastové díly ošetřené základem z výroby.
Příprava povrchu	K odstranění jakýchkoli zbytků činidel z výroby plastů, důkladně povrch omyjte teplou mýdlovou vodou, v případě potřeby použijte i mycí kartáč. Díl opláchněte čistou vodou a osušte. Odmastěte pomocí Degreaser SB nebo WB. Zdrsněte povrch tvrdých plastů jemnou matovací rohoží (červená) nebo pružné plasty pomocí velmi jemné matovací rohože (šedá). Díl znovu opláchněte čistou vodou a osušte. Znovu odmastěte pomocí Lesonal odmašťovače.
Tónování	Pokud je to nutné, 2K Universal Plastic Primer může být tónován pomocí vrchní barvy Topcoat HS 420 (bez tužidla) maximálně do 10 dílů dle hmotnosti.
Míchací poměr	5 dílů – 2K Universal Plastic Primer
Míchací pravitko	1 díl – Hardener Universal Plastic Primer
	2 díly – Multi Thinner

2K Universal Plastic Primer

Technický list

11.11.2010

L2.05.02 EMEA

LESONAL

Přilnavostní základy

Stříkací viskozita	15 – 17 sekund DIN pohárek 4 při 20°C.		
Použitelnost	Po smíchání použijte do 8 hodin při 20°C.		
Stříkací tlak	Stříkací pistole	Tryska	Pracovní tlak
	HVLP gravitační	1.4 – 1.6 mm	0.7 bar (na vzdušníku)*
	LVLP (HR) gravitační	1.4 – 1.6 mm	2 – 4 bar (na vstupu)*
	Konvenční gravitační	1.2 – 1.5 mm	2 – 4 bar (na vstupu)*
	* Viz návod k použití stříkací pistole.		
Aplikace	Naneste dvě samostatné vrstvy, ponechte dobu k odvětrání 5 – 10 minut mezi vrstvami. (Doba schnutí bude velmi ovlivněna okolnostmi, jako jsou teplota a proudění vzduchu v průběhu aplikace.)		
Síla vrstvy	10 – 15 mikronů na vrstvu		
Teoretická vydatnost	Při síle vrstvy 15 mikronů: +/- 19 m²/l (Praktická spotřeba materiálu je závislá na mnoha faktorech, jako je tvar objektu, drsnost povrchu, způsob aplikace a provozní podmínky.)		
Čištění náradí	Použijte ředidlo Multi Thinner nebo nitrocelulózové ředidlo.		
Přelakovatelnost	Po 30 minutách odvětrání při 20°C může být 2K Universal Plastic Primer přelakován barvou Topcoat HS 420 nebo Basecoat WB. Pokud doba přelakování překročí 24 hodin, musí být povrch obroušen.		
Barva	Světle šedá		
Skladovatelnost	2K Universal Plastic Primer: 1 rok Hardener Universal Plastic Primer: 1 rok		

JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ: Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit.

Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com

