


**Popis**


Univerzální, dvoukomponentní polyesterový karosářský tmel pro vyplňování promáčknutí a jiných poškození karoserie z oceli, pozinkované oceli nebo hliníku. Velmi snadno se nanáší a brousí.



100 Bodyfiller Universal  
2 Bodyfiller Hardener



Aplikační čas:  
3 – 4 minuty při 20°C




15 – 20 minuty při 20°C



Závěrečný krok broušení:  
P120 – P220



Závěrečný krok broušení pro rozbroušení okrajů:  
P320



Přelakovatelný všemi Lesonal základy/plniči  
S výjimkou vodou ředitelných výrobků.



Použijte vhodné osobní ochranné pomůcky.  
AkzoNobel Car Refinishes doporučuje použití celoobličejových masek.

Viz kompletní technický list pro podrobné informace o produktu.

**Popis**

Univerzální, dvoukomponentní polyesterový karosářský tmel pro vyplňování promáčknutí a jiných poškození karoserie z oceli, pozinkované oceli nebo hliníku. Velmi snadno se nanáší a brousí.

**Výrobek a přídavné látky**

**Výrobek** Bodyfiller Universal

**Tužidlo** Bodyfiller Hardener

**Chemické složení** Bodyfiller Universal – polyesterové pryskyřice  
Bodyfiller Hardener – organický peroxid

**Postup použití**

**Podklady** Ocel  
Pozinkovaná ocel  
Hliník  
Polyesterové lamináty

Poznámka:

Pro optimální ochranu proti korozi je doporučeno nejdříve aplikovat vrstvu epoxidového základu Lesonal 2K Epoxy Primer.

Nenanášejte na 1K Etch Primer nebo podobné výrobky.

**Příprava povrchu** Před zahájením broušení důkladně očistěte povrch pomocí Lesonal odmašťovačů.

Odmastěte a důkladně obruste povrch brusivem P80.  
Odstraňte prach a znovu odmastěte.

**Míchací poměr (dle váhy)** 100 dílů – Bodyfiller Universal  
2 díly – Bodyfiller Hardener

**Použitelnost** Po smíchání použijte do 3 – 4 minut při 20°C.

<b>Čištění náradí</b>	Použijte ředidlo Multi Thinner nebo nitrocelulózové ředidlo.		
<b>Doba schnutí</b>	<b>Suché k broušení</b>	<b>při 20° C</b> 20 minut	<b>při 40° C</b> 10 minut
	Zamezte teplotě schnutí nad 70°C.		
<b>Doporučené zrnitosti brusiva</b>	<b>Metoda</b> Za sucha, ručně nebo strojně	<b>Počáteční broušení</b> P180	<b>Závěrečné broušení</b> P280
<b>Přelakovatelnost</b>	Lesonal 1K Primer Filler (RTS) Lesonal 2K HS Primer Filler Lesonal 2K Filler 540 (RTS) Lesonal 2K High Build Filler Lesonal 2K Epoxy Primer Lesonal 1K Etch Primer (RTS)		
<b>Barva</b>	Běžová		
<b>Skladovatelnost</b>	Bodyfiller Universal – 1 rok Bodyfiller Hardener – 1 rok		
<b>VOC</b>	<b>2004/42/IIB(b)(250)116</b> Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie: IIB.b) ve formě připravené k použití je max. 250 g/l VOC. Obsah VOC tohoto výrobku připraveného k použití je max. 116 g/l.		

## JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

**DŮLEŽITÉ:** Informace v tomto katalogovém listu nejsou pokládány za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě; kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu bez předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte materiálové listy a technické listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení ohledně tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou správné podle našich nejlepších znalostí, ale nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad mnoha faktory ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním smluvním a prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej posoudit. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají čas od času úpravám ve světle zkušeností a naší politiky nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele, aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.

Názvy výrobků zmiňované v tomto katalogovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované Akzo Nobel.

### Sídlo firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)