

TECHNICKÉ INFORMACE

SPEC High Temp

Tmel polyesterový

VÝROBEK

SPEC High Temp – Tmel polyesterový pod práškové barvy.
Tvrdidlo do tmelu PES.

POPIS

Vysoce kvalitní 2-komponentní polyesterový tmel se zvýšenou odolností vůči vysokým teplotám – do 200°C. Díky dobré elektrické vodivosti je určen především k úpravě povrchu před aplikací práškových barev. Výrobek je elastický a výborně přilnavý na veškeré běžné podklady – po nutném ošetření podkladu.

- ✓ Velmi dobrá přilnavost na kovy.
- ✓ Solidní brousitelnost a elasticita
- ✓ Ideálně hladký povrch po vybroušení.
- ✓ Odolnost vysokým teplotám, do 200°C.
- ✓ Elektrická vodivost.

Barva tmelu: šedá až metalická.

Barva tvrdidla: červená.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Výrse vyznačuje velmi dobrou přilnavostí k běžným podkladům. Doporučujeme zejména na:

- ✓ Ocel a hliník po zbroušení a odmaštění.
- ✓ Pozink po zbroušení a odmaštění.

Brusivo: P80 - P120.

Upozornění: Neaplikujte PES tmely přímo na reaktivní základy,
1-komponentní akryláty a nitrozáklady.

APLIKAČNÍ PROCES

	Použití Tmel, odolný vysokým teplotám, určen pro použití pod práškové barvy, tvrzené do 200°C.				
	Poměr míchání <table data-bbox="376 712 829 786"> <tr> <td>Tmel</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tvrdidlo</td> <td>2</td> </tr> </table> Důkladně promíchat až do dosažení jednolité barvy.	Tmel	100	Tvrdidlo	2
Tmel	100				
Tvrdidlo	2				
	Síla vrstvy Tmel lze aplikovat ve více vrstvách. Po každé z nich produkt musí být vytvrzen. Před aplikací další vrstvy zbrousit. Čas zpracování cca 7 minut při 20°C.				
	Čas vytvrzení Cca 30 minut při 20°C. Teplota pod 20°C značí delší čas vytvrzení výrobku.				
	Broušení Broušení hrubé (na sucho): P80 - P120. Broušení jemné (na sucho): P120 - P320				

OSTATNÍ

Po vytvrzení je třeba výrobek zbrousit ve shodě s doporučením výrobce, až do ideálně hladkého povrchu. Práškové barvy lze aplikovat po 12 hodinách. Povrch je nutné náležitě očistit, odmastit a aplikovat základ a barvu.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- ✓ Nadměrné množství tvrdidla může způsobovat problémy se zbělením vrchní barvy!
- ✓ Při práci s 2-složkovými produkty je třeba používat ochranné pracovní pomůcky. Chraňte oči a dýchací cesty.
- ✓ Pracovní místo musí být dobře větrané.
- ✓ Pracovní náčiní je třeba očistit bezprostředně po aplikaci.

Upozornění: V zájmu zachování bezpečnosti práce je třeba postupovat ve shodě s instrukcemi dle bezpečnostního listu produktu.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek by měl být skladován v zajištěných, suchých a chladných prostorách, daleko od zdrojů ohně a mimo dosah přímého slunečního záření.

Upozornění:

1. Zavírejte obaly ihned po aplikaci produktu.
2. Chraňte tužidlo před zvýšenou teplotou!

ZÁRUČNÍ DOBA

12 měsíců od data výroby.

Tvrdidlo do tmelu – 18 měsíců od data výroby.

Všechny informace jsou v souladu s výsledky přesných laboratorních zkoušek a mnohaletých zkušeností. Dobré jméno společnosti nás zavazuje k neustálé kontrole kvality našich produktů. Nicméně, neneseme žádnou zodpovědnost za potíže, vzniklé v důsledku nesprávného skladování či použití našich produktů, stejně jako za práci v rozporu se správnými zásadami řemesla.

TROTON Sp. z o.o.

CRA, a.s.

www.cra.as