

TECHNICKÝ LIST

TSP 190 – Finixa Etch Primer naleptávací základ ve spreji

Popis výrobku

Finixa TSP 190 velmi rychle schnoucí antikoroziční základy s velmi hladkým povrchem. Je přímo přelakovatelný kvalitní vodouředitelnou nebo rozpouštědlovou bází nebo vrchní barvou.

Přednosti výrobku

- Vynikající antikoroziční ochrana
- Rychlé schnutí
- Hladký povrch
- Přímou přelakovatelný
- Může být použit na různé povrchy jako hliník a galvanizovaná ocel

Použití

Vždy používejte v dobře větraných prostorách a s vhodnými ochrannými prostředky (rukavice, respirator, brýle).

Očistěte povrch od rzi a nečistot, použijte vhodný čistič a odmašťovač povrchů.

Sprej důkladně protřepte po dobu 2 minut.

Nastříkejte plnou mokrou vrstvu ze vzdálenosti +/- 25 cm od lakovaného povrchu.

V případě potřeby druhé vrstvy, ponechte nejdříve dobu k odvětrání 3-5 minut.

ponechte schnout po dobu 20 minut (doba schnutí závisí na teplotě, vlhkosti a síle vrstvy).

V případě potřeby, bruste pomocí P400 – P600 za sucha nebo P600 – P800 pod vodou. přelakujte plničem, bází nebo vrchní barvou.



Skladování

2 roky od data výroby. Výrobek skladujte mimo mraz v teplotách 5 – 25°C, zamezte velkým výkyvům teplot.

Balení

Tlaková nádoba – sprej objemu 400 ml.

